

Materjali omadused	Dokumentaalsed standardid ja testmeetodid	Normatiiveesmärgid vastavalt testide tulemustele				
		BITUPREN COMPOUND	BITUPREN 90	BITUPREN 100	BITUPREN 200	BITUPRIMER
Välimus	Visuaalne	Möödukas viskoossus, tumepruun vedelik, kerge õli aroomiga	Homogeenne ja mööduka viskoossusega must aine	Möödukas viskoossus, tumepruun vedelik kerge aroomiga	Homogeenne ja mööduka viskoossusega. Sisaldab mineraale	Möödukas viskoossus, tumepruun vedelik kerge aroomiga
Tihedus, kg/dm <sup>3</sup>	ГОСТ 26589-94	Mitte vähem 1,00±2%	Mitte vähem 1,05±2%	Mitte vähem 1,0±2%	Mitte vähem 1,25±2%	Mitte vähem 1,0±2%
Kuivaine tihedus, %	ГОСТ 26589-94	62±2%	70±2%	40±2%	78±2%	50±2%
Viskoossus, MPas	ГОСТ 26589-94	200	1500	150	2500	100
Põrutustaluvus, ühikud	ГОСТ 263-75	Mitte vähem 25	Mitte vähem 35	Mitte vähem 25	Mitte vähem 55	Mitte vähem 20
Tõmbetugevus, MPa	ГОСТ 26589-94	Mitte vähem 1,1	Mitte vähem 1,3	Mitte vähem 0,9	Mitte vähem 1,9	Mitte vähem 0,6
Pikenemine, %	ГОСТ 26589-94	Mitte vähem 1010	Mitte vähem 600	Mitte vähem 200	Mitte vähem 250	Mitte vähem 200

Materjali omadused	Dokumentaalsed Standardid ja testmeetodid	Normative purposes according to test results				
		BITUPREN COMPOUND	BITUPREN 90	BITUPREN 100	BITUPREN 200	BITUPRIMER
Tõmbetugevuse paindlikus torul koos raadiusega 10 mm -15 °C juures	ГОСТ 26589-94	Ei ole rebenemisi ega kihistumist	Ei ole rebenemisi ega kihistumist	Ei ole rebenemisi ega kihistumist	Ei ole rebenemisi ega kihistumist	Ei ole rebenemisi ega kihistumist
Vastupidavus kuumale 2h jooksul, °C	ГОСТ 26589-94	+115°C Ei higista	+130°C Ei higista	+90°C Ei higista	+145°C Ei higista	+80°C Ei higista
Adhesioon teiste materjalidega, MPa:	ГОСТ 26589-94	Mitte vähem:	Mitte vähem:	Mitte vähem:	Mitte vähem:	Mitte vähem:
- betooniga		1,35	1,10	1,10	1,90	1,00
- bituumeni jt. polümeersete materjalidega		1,55	1,30	1,30	1,00	1,20
- metalliga		0,95	0,90	1,60	0,95	0,60
Vee läbilaskvus rõhu juures 0.03 MPa 10 min jooksul	ГОСТ 26589-94	Ei ole ilminguid vee läbitungivuse kohta	Ei ole ilminguid vee läbitungivuse kohta	Ei ole ilminguid vee läbitungivuse kohta	Ei ole ilminguid vee läbitungivuse kohta	Ei ole ilminguid vee läbitungivuse kohta
Vee imendumine massi järgi 24h jooksul %	ГОСТ 26589-94	Mitte rohkem kui 1,1	Mitte rohkem kui 1,25	Mitte rohkem kui 1,0	Mitte rohkem kui 1,5	Mitte rohkem kui 1,5