



KASUTUSJUHEND SOOJUSISOLATSIOONIMATERJALILE „BRONYA ANTICOR“

1. Pinna ettevalmistus: Pind puhastada mustusest, lahtisest roostest, vanast värvist, tolmust jne.
2. Isolatsioonimaterjali ettevalmistus: Taaras seistes on lubatud materjali kihistumine ja pruunika kile teke. Vahetult enne kasutamist segada hapukooretaolise ühtlase massi saamiseni. Kui kasutate segamiseks elektrilist segajat, siis pöörete arv ei tohi ületada 200 pööret/minutis.
3. Materjali pealkandmine: Soovitavalt kanda materjali pehme pintsliga või maalarirulliga. alates 100 m² pindu katta pihustiga, mille surve on 5-7 at. Suuremate pindade katmiseks soovitatakse kasutada võimsamaid pihusteid, millede surveaste on 200 at ja väljapritse 4,5 l/min.

Isolatsioonimaterjali võib kanda pindadele, mille temperatuur on vahemikus +7°C kuni +150°C. Töid teostada kuiva ilmaga!

Parema tulemuse saamiseks soovitatakse ettevalmistatud pind esmalt kruntida sama materjaliga, mis on veega lahjendatud piimataoliseks vedelikuks.

Ühe 0,5mm kihi kuivamise aeg toatemperatuuril on 24 tundi. Selline kiht saavutatakse kolme pintslitõmbega või pihustamisega. Lubatust paksemale kihile moodustub kile, mis takistab niiskuse aurustumist.

Materjali kandmine pinnale üle 90°C : Materjalist tehakse 50% vesilahus ja sellega krunditakse pinda kiirete pintslitõmmetega. Iga kiht kuivab vähemalt 1 tund. Selliseid õhuke kihte kantakse peale seni, kui materjal ei hakka enam kobrutama. Lastakse 20-24 tundi kuivada ja seejärel kantakse peale lahjendamata materjali kiht 0,5 mm. Kihi paksust võib mõõta paksusmõõtmisega. Materjalikulu on 0,5 l 1m² kohta. Kui mõõtmist ei ole siis kanda värvi silma järgi nii, et aluspind ei kumaks läbi.

4. Ohutusnõuded: Normaalingimustes on toode ohutu. Kui ruumid, kus töötatakse, on hästi õhutavad, pole erikaitsevahendid nõutavad. Umbsetes ruumides soovitav kasutada respiraatorit.

Silmi kaitsta kaitseprillidega, käsi kinnastega. Nahale sattudes pesta käsi seebiga voolava vee all.

Materjali pealekandmise ja säilitamise juhendite mittejärgimisel tootja ja müüja kätte kvaliteedi eest ei vastuta.

Donleon Oü	Tel.	(+372)5213800	Reg.nr	11896689
Akadeemia 5-5	WWW	www.donleon.ee	Arve nr.	EE337700771001324687 LHV
50303 Tartu, Estonia	E-post	info@donleon.ee	IBAN	EE337700771001324687
KMKR: EE101410625			SWIF (BIC)	LHVBE22