

KASUTUSJUHEND SOOJUSISOLATSIOONIMATERJALILE „BRONYA WINTER“

1.1 Kasutusjuhend tootele „BRONYA WINTER“ on välja töötatud kasutamiseks elu-, ja ühiskondlike hoonete uusehitustel, rekonstrueerimisel ja remontimisel.

1.2 Enne materjali kandmist fassaadile tuleb teha hoonele ehituslik ekspertiis ja fassaad kapitaalselt remontida.

TÖÖDE TEHNOLOOGIA

2.1. Bronya Winter kuulub mitteaktiivsete ainete hulka ning sisaldab suletud pooridega mikrograanuleid, akrüül- ja silikoonmodifitseeritud vaigu lahuseid, plastifikaatoreid, fungitsiide (hallitussene tekke vältimiseks). Omab head auru läbilaskvust ja niiskuskindlust, kõrget UV kindlust. Materjal „Bronya Winter“ omab head adhesiooni suurema osa materjalide suhtes, ei lase läbi vett, leelisekindel, sobib kasutamiseks erinevatel pindadel.

2.2 Materjal „Bronya Winter“ on hermeetiliselt suletud taaras valmis kasutamiseks ja sellel on kirjas järgmised andmed:

-tootja

-kasutusjuhend

-värv

-valmistamise kuupäev

2.3 Transportimisel ja pikaajalisel seismisel on lubatud materjali kihistumine, mis on eemaldatav korralikul segamisel enne materjali kasutamist.

2.4 Vajaliku konsistentsi saavutamiseks lahjendatakse materjali lahusti ja lakibensiiniga konsistentsis 1:1-le. Teisi lahjendajaid ei soovitata. Materjal sisaldab kergesti lenduvaid osakesi, on vajalik täita kõiki tuleohutusnõudeid.

2.5 Materjali pealekandmiseks kasutatakse pintslit või maalrirulli. Parima tulemuse annab pihustiga pealekandmine. Ühe kihi paksus ei tohi ületada 0,5 mm. Kuivamisaeg mitte vähem kui 24 tundi. Madalatel temperatuuridel ja suure õhuniiskuse korral võib kuivamise aeg pikeneda.

2.6 Ettevalmistatud pind peab olema kuiv, sile ja puhas. Niiskus ei tohi ületada krohvitut ja telliskivi pinnal üle 5%-i, betoonpinna puhul 4%-i.

2.7 Õhuniiskus tööde teostamise ajal ei tohi ületada 80%.

2.8 Keelatud on materjali kasutamine:

- vihmase ilmaga ja kui fassaad on vihmast märg

- lumesaju ja suure õhuniiskuse puhul

- kui pinda katab härmatis ja jäide

2.9 Ei soovitata kasutada pindadel, mis on värvitud või krunditud silikaatvärvidega.

2.10 Ei soovitata kasutada puit- ja metallpindadel.

2.11. Vaatamata materjali kõrgele leelisekindlusele, ei sobi aluspind, mille pH on liiga kõrge. Seepärast peab betoon- või tsementpind olema kuivanud vähemalt 30 päeva.

2.12 Enne materjali „Bronya Winter“ kandmist pinnale puhastatakse fassaad vanadest värviplekkidest mehhaanilisel teel.

Donleon Oü	Tel.	(+372)5213800	Reg.nr	11896689
Akadeemia 5-5	WWW	www.donleon.ee	Arve nr.	EE337700771001324687 LHV
50303 Tartu, Estonia	E-post	info@donleon.ee	IBAN	EE337700771001324687
KMKR: EE101410625			SWIF (BIC)	LHVBE22

2.13 Pinnalt eemaldatakse nõgi, tolm ja muu mustus.

2.14 Materjal kantakse pinnale ühtlase kihina ilma vahedeta, lastes igal kihil täielikult kuivada.

2.15 Pihustiga töötades jälgida järgmisi reegleid:

- esimene kiht kantakse horisontaalselt, teine kiht aga vertikaalselt.
- pealekandmine peab olema ühtlane ja kiirus ei tohi ületada 14-18 m/min.
- ühtlase kihi saamiseks peab järgmine kiht eelmist katma 30% servast.
- pihusti peab olema puhas ja töökorras, et kindlustada ühtlane kattev pind.

OHUTUSNÕUDED

3.1 Materjaliga „Bronya Winter“ töötamiseks on vajalikud:

- spetsiaalsed tööriided ja jalanõud
- kummikindad
- puuvillased töökindad
- kaitseprillid;
- respiraator.

3.2 Nahale sattudes pesta käsi seebiga ja loputada rohke veega.

3.3 Materjali ja lahusteid hoida kinnistes, tuulutavates ruumides.

3.4 Jälgida tuleohutus- ja keskkonnakaitse eeskirju.

Materjali pealekandmise ja säilitamise juhendite mittejärgimisel tootja ja müüja katte kvaliteedi eest ei vastuta.